

# Ytong reparationsbruk (typ 30)

## Bruksanvisning/tekniska data

Reparationsbruk för utfyllnad av kaviteter och hål i Ytong block och plattor. Kan användas till Ytong porbetong i alla densiteter.

### Egenskaper

- God vidhäftningsförmåga
- Högt isoleringsvärde
- Mycket drygt.
- Minimalt svinn, små spänningar.
- Porbetongvit i färgen.

### Kvalitet

- Bindemedel enligt EN 197 cement och EN 459 byggekalk.
- Kornfördelningskurva 0/1,2 mm.
- Produkten granskas i enlighet med XELLA kvalitetsstyrning.

### Underlag

Underlaget ska vara absorberande och hållbart, rent, damm- och frostfritt och inte genomdränkt av fukt och inte ha rester av gammalt putsunderlag som försämrar vidhäftningen.

### Bearbetningsanvisning

Blanda murbruket med angiven vattenmängd, ca. 10 liter, för hand eller med rörmaskin så att det blir smidigt att arbeta med och klumpfritt. Tryck in det blandade reparationsbruket där det finns skador/hål och stryk ut det över ytan. När reparationsbruket har stelnat ska det strykas eller slipas av med lämpligt verktyg. För skikt med högst 50 mm tjocklek per skikt.

### Säkerhetsanvisning

Murbruk reagerar starkt alkaliskt med fukt, varför hud och ögon måste skyddas. Skölj grundligt med vatten vid kontakt. Sök omedelbar läkarhjälp vid ögonkontakt.

### Observera

Tillsätt inga ytterligare tillsatser eller bindemedel. Skydda putsen mot för snabb uttorkning genom att täcka ytan eller hålla den fuktig. Bearbeta inte under 5 °C eller på fruset underlag.

### För ytterligare information:

Se säkerhetsdatablad på [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)

## Ytong reparationsbruk (typ 30)

### Bruksanvisning/tekniska data

Reparationsbruk för utfyllnad av kaviteter och hål i Ytong block och plattor.  
Kan användas till Ytong porbetong i alla densiteter.

Klass för tryckfasthet	CS II enligt DIN EN 998-1
Brandklass	A1, ej brännbart
Kapillär, vattenupptagning	W 0
Värmeledningsförmåga	$\lambda_{10,dry} \leq 0,18$ W/mK för P=50 %
Värmeledningsförmåga	$\lambda_{10,dry} \leq 0,20$ W/mK för P=90%
Diffusionsmotståndstal	$\mu < 20$
Bearbetningstid	Ca. 25 minuter
Förvaring	Torrt på pall, 6 månader
Leveransform	12,5 kg per säck



#### För ytterligare information:

Se säkerhetsdatablad på [www.ytong.dk](http://www.ytong.dk)

**Xella Sverige AB** Hufvudsta Gård, Bränneriet, 171 73 Solna, Tfn: 040-59 33 70, [www.xella.se](http://www.xella.se)

**YTONG**

**multiPOR**