

Underhåll av Ytong- och Silka-väggar

Användarmanual

Ytong och Silka är tillverkade av oorganiska material – sand, kalk och vatten – och är motståndskraftiga mot röta och svamp. Korrekt utförda och ytbehandlade väggar av Ytong och Silka kräver endast minimalt underhåll.

Rengöring av obehandlade väggar

Ytan borstas och dammsugs. För fläckar med fett, olja m.m. används passande rengöringsmedel och efterföljande tvätt med ljummet vatten. Fläckar på ytan kan eventuellt slipas bort.

Rengöring av ytbehandlade väggar

Använd vanliga, passande rengöringsmedel och ljummet vatten av beroende på typ av ytbehandling. Undvik spolning.

Reparation av repor och avflagnig

Risken för repor i Ytong och Silka är minimal, men det kan uppstå repor i samband med påverkan/spänningar från andra konstruktioner. Reparation av repor kan repareras med Ytong Fix Lim eller Ytong Reparationsmurbruk.

Se ev. manualen:

https://www.xella.se/se/docs/279279_Rep_Revner_SE.pdf

Reparation av putsade ytor

Ytong och Silka kan ytbehandlas med Ytong Grundputs och Armeringsväv eller Ytong Gipsputs. Skador på putslagret repareras med samma produkter.

Vid skador i armeringsnätet friläggs nätet och nytt armeringsnät monteras i Ytong Grundputs KOM IHÅG: 10 cm överlappning vid alla nätmonteringar.

Behandling av målad yta

Vid underhåll och reparation av målade ytor hänvisas till måleribranschens rekommendationer

Xella Sverige rekommenderar målarkalk som är diffusionsöppen, för att bäst bevara de fuktreglerande egenskaperna. Färgen bör vara fri från konserveringsmedel.